



Since 1967

# SABAKRETE™

ADITIVO LÁTEX DE GOMA FORTIFICADOR  
DE CEMENTO Y AGENTE ADHESIVO



**GUÍA DE USO**

# SABAKRETE™

## ADITIVO LÁTEX DE GOMA FORTIFICADOR DE CEMENTO Y AGENTE ADHESIVO

### DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

BULL-BOND® SABAKRETE™ es una solución líquida de goma sintética no re-emulsificable y altamente resistente al agua. Formulada con látex y a base de agua, se añade a mezclas de cemento para alcanzar una unión permanente a superficies cementicias existentes y para mejorar las propiedades de la mezcla. SABAKRETE™ es ideal para hacer revestimientos superficiales en techos de concreto, nivelar y crear pendientes auxiliares para mejorar el drenaje, resanar superficies, lechadas adhesivas, reparación de concreto estructural y para empañetar superficies de concreto sumergidas. También sirve como un adhesivo no-remoenable para adherir mezclas cementicias a superficies de concreto existentes, en especial superficies con exposición frecuente al agua. SABAKRETE™ es un producto concentrado y debe ser diluido en agua previo a uso.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

#### 1.Preparación de superficie

Es necesaria la remoción de materiales previamente instalados. La superficie a la que se debe adherirse es el concreto original. Realice un lavado con máquina de presión para eliminar la presencia de hongos, limo o polvos. Para remover hongos profundos, grasas ó aceites utilizar un desengrasante y/o cloro diluido con agua (1:10). Es necesario reparar las grietas previo la instalación de cualquier producto. Primero se abren las grietas aproximadamente ¼ de pulgada con una pulidora. Luego se sellan las grietas con una masilla elastomérica o de poliuretano.

#### 2.Preparación de Mezcla

Se recomienda realizar el mezclado con un taladro de alto torque, punta de mezcla y dentro de una paila para minimizar pérdidas de material y garantizar la uniformidad de la mezcla. Primero añada el SABAKRETE™ con agua y luego el cemento con los agregados. Debe mezclar a baja velocidad mientras añade los polvos en porciones pequeñas, primero el cemento y luego la arena. Incremente gradualmente la velocidad del taladro hasta que toda la mezcla este uniforme. Asegúrese de eliminar los grumos y que no queden polvos en el fondo ni en las paredes de la paila.

#### 3.Aplicación sobre la superficie

Remueva el polvo ó sucio y humedezca la superficie con agua, o con una mezcla de agua y SABAKRETE™ (1:1). Inmediatamente distribuya la mezcla cementicia sobre la superficie utilizando la herramienta indicada para la mezcla preparada. Lave las herramientas inmediatamente culminada la aplicación.

#### 4.Curado

Si la temperatura en el área de aplicación excede 85°F, recubra el área con una lona o sombra. Si nota que se están formando grietas en la superficie, esto es debido a exceso de calor. En este caso utilizar una flota con poca agua para resanar antes de que se complete el fraguado ó rociar con agua levemente. El fraguado debe completarse de 1 a 2 horas.



### TABLA DE PROPORCIÓN DE DILUCIONES

MEZCLA	RANGO DE ESPESOR EN APLICACIÓN	PROPORCIÓN DE DILUCIÓN
Micro Capas de Revestimiento y Lechadas Adhesivas	1/32" - 1/8"	1 parte SABAKRETE™ y 1 parte Agua (1:1)
Nivelacion de Techos y Morteros de Reparación	1/8" - 1"	1 parte SABAKRETE™ y 3 partes Agua (1:3)
Topes	1/2" - 2"	1 parte SABAKRETE™ y 4 partes Agua (1:4)



### ANTI-CORROSIVE & BONDING SLURRY MIX

PROPORCIÓN DE DILUCIÓN	COMPONENTE	CANTIDAD
1	SABAKRETE™	1.5 gal
1	Agua	1.5 gal
	Cemento	2.25 gal ~ 19 lb
	<b>RANGO DE ESPESOR EN APLICACIÓN</b>	<b>RENDIMIENTO DE MEZCLA</b>
	1/32"	100 ft <sup>2</sup> / gal

Es una mezcla anti-corrosiva que protege varillas estructurales y se utiliza como medio adhesivo y imprimante antes de colocar morteros estructurales, topes ("toppings") y morteros de parcheo sobre substratos difíciles y varillas en hormigón.

Aplicar con Cepillo, Brocha o Rolo



### GENERAL REPAIR MIX

PROPORCIÓN DE DILUCIÓN	COMPONENTE	CANTIDAD
1	SABAKRETE™	0.25 gal
3	Agua	0.75 gal
	Cemento	1.25 gal ~ 11 lb
	Arena	2 gal ~ 25 lb
	<b>RANGO DE ESPESOR EN APLICACIÓN</b>	<b>RENDIMIENTO DE MEZCLA</b>
	1/8" - 1"	0.37 ft <sup>3</sup> / mezcla

Es una mezcla versátil que se utiliza para eliminar empozamientos, modificar el drenaje, dar pendiente positiva, resanar la superficie y reparar concreto.

Aplicar con Liana o Regla



### MICRO-TOPPING MIX

PROPORCIÓN DE DILUCIÓN	COMPONENTE	CANTIDAD
1	SABAKRETE™	0.5 gal
1	Agua	0.5 gal
	Cemento	1 gal ~ 9.5 lb
	Arena Fina	1.5 gal ~ 20 lb
	<b>RANGO DE ESPESOR EN APLICACIÓN</b>	<b>RENDIMIENTO DE MEZCLA</b>
	1/32" - 1/8"	0.30 ft <sup>3</sup> / mezcla

Es una mezcla fluida que se utiliza como revestimiento superficial que renueva el perfil del concreto. Esta mezcla produce un perfil liso, asegura una adhesión permanente al substrato y provee una capa inicial de impermeabilización.

Aplicar con Cepillo o "Squeegee"



## Asistencia Técnica Personalizada

El objetivo de BULL- BOND® es que todos nuestros clientes obtengan resultados efectivos, duraderos y sustentables en sus proyectos.

Contacte a nuestro equipo de asistencia técnica en el siguiente enlace web:



**bullbond.com/  
technicalsupport**

**info@bull-bond.com**

Office: **(787) 653-4900**

Fax: **(787) 653-4949**

Postal Address:

**PO Box 361628 San Juan**

**Puerto Rico 00936-1628**

Physical Address:

**Road PR-175 Km 0.2 Rio Cañas**

**Ind. Park Lot #35 Caguas PR 00725**

Distributed by:

**CONSPRO.com**  
Construction & Waterproofing Products